



ANTIRISALITA SF

ANTIUMIDITA' PER SUPERFLOOR

FLOORING

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8,5
- **Peso specifico (20 °C):** 0,999 kg/l
- **Aspetto:** liquido lattiginoso
- **Odore:** leggermente alcolico
- **Colore:** bianco latte

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Microemulsione in acqua di oligomeri silano/silossanici, ad alta capacità di reticolazione e penetrazione nel cemento

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

ANTIRISALITA SF è un idrorepellente di profondità pronto all'uso e ad azione rapida specifico per cemento. Riduce l'assorbimento di acqua e blocca efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento. La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell'arco di qualche giorno. **ANTIRISALITA SF** non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato.

ANTIRISALITA SF è indicato come trattamento anti risalita preventivo da applicare almeno 2 giorni prima della resina permanente traspirante **SUPER FLOOR** (GEAL).

MODO D'USO

ANTIRISALITA SF è pronto all'uso.

- Applicare puro su superfici asciutte e pulite, con pennello o vello spandicera,
- Stendere uniformemente, rimuovendo eventuali eccessi.
- Lasciare asciugare almeno 48 h e comunque attendere la completa asciugatura prima di applicare **SUPER FLOOR** (GEAL).

Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori. Evitare l'applicazione di **ANTIRISALITA SF** su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C).

Consumo indicativo: 1 litro per 7 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario.

Bel Chimica Srl non è in nessun caso responsabile per problemi di distacco della resina dovuti ad un'erronea preparazione del fondo di applicazione. La garanzia non si estende inoltre all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo, anche nella dimostrazione della effettiva conformità d'impiego. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti ed accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.



Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) — ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM