



# PULEGNO

## Rigenerante per legno ingrigito

### Cos'è

Miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno.

### Cosa fa

Rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato. Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe.

Ideale per ripulire rivestimenti e strutture (pedane doccia, bordi piscina, mobili e arredamento da giardino, staccionate, travi, ponti da imbarcazioni, ecc.).

Elimina macchie scure dei tannini su rovere, castagno e analoghi, formate dopo il lavaggio con detergenti alcalini (ammoniaca, soda, sgrassanti energici) o dal contatto con malte e intonaci a base di calce e cemento, specie su soffitti e grondaie.

### Lo scelgo perché

- Restituisce al legno l'aspetto originale, senza carteggiare
- Rimuove anche residui di ruggine
- La sua azione è rapida e profonda

### Consumo indicativo medio

7 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.



### Dove si usa



### Raccomandazioni

- Far asciugare bene il materiale prima dell' applicazione dei necessari trattamenti protettivi
- Evitare il contatto con materiali sensibili agli acidi

### Confezioni



#### **Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

1. Applicare il prodotto puro con pennello, panno, rullo, vello spandiliquido o con irroratori manuali (non usare compressori). In caso di temperatura elevata, bagnare prima con acqua la superficie da ripulire.
2. Lasciare agire 10-20 minuti, in funzione della quantità di sporco da rimuovere e dell'assorbimento del legno.
3. Prima di far asciugare completamente il prodotto, frizionare con tampone abrasivo medio-duro, a mano o con monospazzola.
4. Asportare il residuo.
5. Risciacquare con acqua pulita o con idropulitrice.
6. Se il legno si presenta ruvido dopo l'asciugatura, passare una retina (100 mesh) o un disco abrasivo medio-fine.
7. Ripetere l'operazione se necessario.

